


## Revêtement de sol vinyle en Lé Solatech 33 CF

Le revêtement de sol PVC « SOLATECH 33 CF » est disponible en lés de 2m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0.63 mm (groupe d'abrasion type I) renforcé par un traitement de surface Hyperguard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3.33 mm pour un poids total de 2800 g/m<sup>2</sup>.

Son classement de réaction feu est Bfl-s1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0.12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U3P3E2/3C2 et bénéficie d'un classement européen 33-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN651.



U3 P3 E2/3 C2



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TYPE DE REVÊTEMENT</b>          | Revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 651                                     | -                      |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> | Épaisseur totale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 24346                               | 3,33 mm                |
|                                    | Largeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 24341                               | 2 m                    |
|                                    | Longueur standard :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 24341                               | ca. 25 m               |
|                                    | Couche d'usure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 24340                               | 0,63 mm                |
|                                    | Protection de surface :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                          | Hyperguard +           |
|                                    | Traitement fongi-bactériostatique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                          | Sanitec                |
|                                    | Masse surfacique totale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 23997                               | 2 800 g/m <sup>2</sup> |
| <b>CERTIFICATION</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classement UPEC :                          | -                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° de certificat UPEC :                    | NF 189                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Efficacité acoustique :                    | ISO 717-2              |
| <b>CLASSEMENTS</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe d'usage :                           | EN ISO 10874           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classement Feu :                           | EN 13501               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glissance :                                | EN 13893               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance au glissement :                 | DIN 51130              |
| <b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Groupe d'abrasion :                        | ISO 11638              |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poinçonnement rémanent :                   | EN ISO 24343-1         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance aux chaises à roulettes :       | EN ISO 4918            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type de chaise à roulettes :               | EN 12529               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance au pied de meuble :             | EN ISO 16581           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stabilité dimensionnelle à la chaleur :    | EN ISO 23999           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance à la lumière :                  | ISO 105B02             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance aux produits chimiques :        | EN ISO 26987           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résistance électrique :                    | EN 1081                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conductivité thermique :                   | ISO 8302               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chauffage par le sol :                     | EN 12524               |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accumulation de charges électrostatiques : | EN 1815                |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formaldéhyde :                             | -                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emissions dans l'air intérieur :           | -                      |
| <b>DOMAINE D'UTILISATION</b>       | Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.                                                                                                                                |                                            |                        |
| <b>MISE EN OEUVRE</b>              | Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.2                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| <b>ENTRETIEN</b>                   | Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'élimination des tâches et limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre. Durabilité et bonne conservation d'aspect sont directement liées à un entretien adapté aux conditions d'usage. Éviter les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles. |                                            |                        |



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

