

SOLAFLEX DESIGN 2S2

Revêtement de sol PVC hétérogène acoustique U2S P2 en lés de 2 et 4 m.

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique d'une épaisseur totale de 2,60 mm, en lés de 2 ou 4 m, certifié QB UPEC A+ et classé **U2S P2 E2/3 C2**, du type SOLAFLEX DESIGN 2S2.

Le revêtement sera doté d'une couche d'usure transparente d'une épaisseur de **0,25 mm**, non chargée, du groupe d'abrasion T, d'un support stabilisé avec un voile de verre **non tissé** et d'un envers mousse haute densité, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure à 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.

Le revêtement devra bénéficier d'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean™**, qui facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l'application d'une émulsion.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera \leq **0,25 mm**.

Selon la norme NF EN ISO 717-2, le revêtement offrira un affaiblissement acoustique de **19 dB** et une sonorité à la marche de **classe A**.

Selon la norme NF EN 13501-1, le revêtement sera classé **B_{fl} s1**, collé sur support fibre-ciment A1 ou A2_{fl} et **C_{fl} s1** sur support panneau bois.

Le revêtement contiendra **plus de 50 % de matières premières naturelles**. Il sera **100 % sans phtalate**.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d'émission dans l'air de composés organiques volatils (COVT) après 28 jours sera **inférieur à 100 µg/m³**. Il sera classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.