

### DIMENSIONS

#### FORMAT

|                            |           |    |
|----------------------------|-----------|----|
| Largeur                    | 190.5     | mm |
| Longueur                   | 1257      | mm |
| Nombre de lames par paquet | 6         |    |
| m² par paquet              | 1.4368    | m² |
| Chanfreins                 | micro 4V  |    |
| Epaisseur                  | 12        | mm |
| Rainure/languette          | FitXpress |    |

### GARANTIE D' USINE

|                | METHODE           | PARAMETRES                  | Valeurs |                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| Classe d'usage | EN 13329          |                             | Classe  | 21-22-23/31-32-33 |
| CE             | EN 14041          |                             |         |                   |
| Garantie       | Usage résidentiel | Voir conditions de garantie | 20      | ans               |
|                | Usage commercial  | Voir conditions de garantie | 10      | ans               |

### DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

|                                             | METHODE                                             | PARAMETRES                 | EXIGENCES NORMATIVES                                                |        | Valeurs             |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| Résistance à l'usure                        | EN 13329                                            |                            | ≥ 6000                                                              | cycles | ≥ 6000              | cycles |
| Classe de résistance à l'abrasion           | EN 13329                                            |                            | AC5                                                                 |        | AC5                 |        |
| Résistance aux chocs                        | EN 13329                                            | Petite balle               | ≥ 15N                                                               |        | ≥ 15N               |        |
|                                             |                                                     | Grosse balle               | ≥ 1000mm                                                            |        | ≥ 1000mm            |        |
| Résistance aux rayures                      | EN 438-2, 25                                        |                            | Charge                                                              | ≥ 3N   | Charge              | ≥ 5N   |
| Effet d'une chaise à roulettes              | ISO 4918 (avec sous-couche)                         | Type W (EN 12529)          | 25000                                                               | cycles | Pas de changement   |        |
| Gonflement                                  | ISO 24336                                           | Après immersion 24h à 20°C | ≤ 15%                                                               |        | ≤ 15%               |        |
| résistance en traction du système ISO 24334 |                                                     | Fl0,2 côté long            | ≥ 1 kN/m                                                            |        | ≥ 1                 | kN/m   |
|                                             |                                                     | Fmax côté long             |                                                                     |        | ≥ 1                 | kN/m   |
|                                             |                                                     | Fs0,2 côté court           | ≥ 2 kN/m                                                            |        | ≥ 2                 | kN/m   |
|                                             |                                                     | Fmax côté court            |                                                                     |        | ≥ 2                 | kN/m   |
| Effet du déplacement d'un pied c EN 424     |                                                     |                            | Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0 |        | Aucun dégât visible |        |
| Résistance aux taches                       | EN 438                                              | Groupe 1,2                 | Classe                                                              | 5      | Classe              | 5      |
|                                             |                                                     | Groupe 3                   | Classe                                                              | 4      | Classe              | 4      |
| Tenue à la lumière                          | EN ISO 4892-2:2006/A1:2009<br>procédure B - cycle 5 | Echelle de gris            | Classe                                                              | ≥ 6    | Classe              | 6      |

### ENVIRONNEMENT, SANTE & SECURITE

|                            | METHODE       | PARAMETRES | EXIGENCES NORMATIVES |  | Valeurs |       |
|----------------------------|---------------|------------|----------------------|--|---------|-------|
| Emissions de formaldéhydes | EN 717-1      | ppm        | E1 < 0,1             |  | < 0,01  |       |
| Réaction au Feu            | EN 13501-1    | Class      |                      |  | Cfl-s1  |       |
| Résistance thermique       | EN 12996:2001 | m²K/W      |                      |  | 0.072   | m²K/W |
| Résistance à la glissance  | EN 13893      | µ          | µ ≥ 0,30             |  | 0,30    |       |

