

Revêtement de sols PVC en lés **Anvers**

Sol PVC décoratif envers textile en lés de 4 m.



<b>TYPE DE REVÊTEMENT</b>	Revêtement de sol vinyle sur envers textile	EN ISO 26986	-
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,50 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,25 mm
	Poids total :	EN ISO 23997	1 550 g/m <sup>2</sup>
<b>DIMENSIONS &amp; CONDITIONNEMENT</b>	Largeur :	EN ISO 24341	4 m
	Longueur :	EN ISO 24341	+/- 30 m
<b>CLASSEMENTS</b>	Classe d'usage :	EN ISO 10874	23 / 31
	Réaction au Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	T
	Coefficient de frottement dynamique :	EN 13893	> 0,6
	Glissance :	DIN 51130	R10
	Isolation acoustique bruit de choc :	ISO 717/2	Δ Lw 16 dB
	Poinçonnement :	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
	Propension électrique statique :	EN 1815	< 2kV sur béton
	Résistance aux produits chimiques :	ISO 26987	Résistant
	Isolation thermique	ISO 8302	0,025 m <sup>2</sup> .K/W
	Conductivité thermique :	EN 12524	0,10 W/(m.K)
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
	Incurvation	EN ISO 23999	≤ 8 mm
	Résistance à la lumière :	EN ISO 105 B02	≥ 6
Compatibilité chauffage au sol :	EN 12667	Compatible	
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Emissions formaldéhyde :	E1	<0,1 ppm (=0,12 mg/m <sup>3</sup> d'air)
	Teneur en phtalates :	-	Sans phtalates
	Recyclabilité :	-	100 % Recyclable
	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+

Nous garantissons le revêtement de sol vinyle Anvers 7 ans en usage domestique à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre :

**GARANTIE**

- Les défauts apparents avant la pose
- Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié.

Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais.



100% recyclable



100% sans phtalates



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

