

Moquette en lé **Ariane II**
& **Ariane II C+**MOQUETTES TOUFFETÉES
ET TISSÉES EN LÉS3S 3 1 0
n°10/272-24<http://evaluation.cstb.fr>

CARACTÉRISTIQUES

		ARIANE II	ARIANE II C+
Type de revêtement :	-	Moquette en lé	Moquette en lé
Structure :	-	Velours Chiné	Velours Chiné
Composition :	-	100% polyamide	100% polyamide
Poids de velours / m² :	-	830 g	830 g
Poids total / m² :	NF ISO 8543	1 820 g	2 140 g
Épaisseur totale :	NF ISO 1765	6,5 mm	8,5 mm
Hauteur de velours :	NF ISO 1766	3,7 mm	4,2 mm
Jauge :	NF ISO 1763	1/10	1/10
Densité / m² :	NF ISO 1763	209 350 p/m2	209 350 p/m2
Envers :		Action Back	Feutre (Confort +)
Largeur à la pièce / à la coupe :	-	4 m	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	-	U3 P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	-	n°04/035-27	n°05/213-03

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	EN 685	33	33
Classement Feu :	-	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance :	-	DS ≥ 0,30	DS ≥ 0,30
Classe confort :	-	LC2	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	-	Adapté	Non compatible
Résistance thermique :	-	< 0,15 m²C°/W	-
Résistance à la lumière :	-	5-6 / 8	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	NF EN ISO 140-8	25 dB	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	NF EN ISO 11654	0,20	0,35

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	-	A+	A+
Prodis :	-	E62FAE4D	A94D9F8F
CE :	-	EN14041	EN14041
DOP :	-	1009-110589/01	1009-119390/01

Pour retrouver l'ensemble des
informations produit :Version AB Version Confort +
aw = 0,35EN 14041
DOP : 1009-110589/01
DOP : 1009-119390/01
Textile floor covering
EN 1307* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)